



AMBALAJ	7 kg	14 kg	25 kg
CANTITATE PE PALET	72	44	33

# RELIEF

VOPSEA STRUCTURATĂ DECORATIVĂ

## DATE TEHNICE

CONSUM NORMAT	1-2 KG/M <sup>2</sup>
DENSITATEA	1,67 G/CM <sup>3</sup>
pH	8,5-9,5
TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ	4-6 ORE
CONȚINUTUL DE SUBSTANȚE NEVOLATILE	75±2 %
VISCOZITATE BROOKFIELD (ROTOR 6, VIT.20/MIN)	30000-35000 MPA·S
COV LIMITĂ UE (CAT. A/C)	40 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 20 G/L

## DESCRIEREA PRODUSULUI

RELIEF — vopsea structurată cu aspect mat gata de utilizare pentru finsaje la interior și exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu praf de marmură și aditivi.

## CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

## PROPRIETĂȚI

- Rigidă;
- Foarte bună putere de acoperire;
- Rezistență la intemperii și razele UV;
- Permite de a obține structura dorită;
- Lavabilă;
- Nu se fisurează după uscare;
- Suprafața vopsită este permeabilă la vaporii de apă;
- Nu se stratifică;
- Pentru lucrări la interior și exterior.

## DOMENIUL DE UTILIZARE

Recomandat pentru utilizare la interior și exterior pentru aplicarea pe toate tipurile de suprafete suport de origine minerală: beton, pietre, cărămizi, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele.

## PREGĂTIREA SUPRAFETEI SUPORT

Suprafața suport trebuie să fie uscată, solidă, curată și lipsită de substanțe care împiedică aderență (grăsimi, praf, bitum etc.). Suprafața suport trebuie amorsată cu SUPRATON EXTRA sau TUFFUHPUHT, apoi în mod obligatoriu cu GLETA SILICONATĂ.

## MOD DE APLICARE

Înainte de utilizare, conținutul găleșii trebuie amestecat prin folosirea unui malaxor de turație mică timp de 1-2 minute până la obținerea unei consistențe omogene. Dacă este necesar, poate fi diluată cu SUPRATON EXTRA. Vopseaua se aplică cu ajutorul unei driște din inox sau prin pulverizare. În continuare, vopseaua se aplică prin întindere într-o direcție cu un rulou structurat sau din poliuretan. În funcție de desenul și rigiditatea ruloului se formează structura dorită. Sculele trebuie spălate cu apă imediat după utilizare.

## **ATENȚIE!**

Lucrările se vor efectua la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. În cazul aplicării mai multor găleți de vopsea de aceeași culoare pe o singură suprafață, se amestecă în prealabil într-un singur recipient pentru a evita formarea diferențelor optice pe suprafață. Nu se aplică înainte de ploaie. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

## **CONSUM NORMAT**

În funcție de tipul suprafetei, consumul în cazul unui strat constituie — 1-2 kg/m<sup>2</sup>.

## **USCARE**

Timpul de uscare a RELIEF depinde de grosimea stratului, temperatură, umiditatea aerului și constituie maxim 4-6 ore.

## **DEPOZITARE**

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

## **TERMEN DE VALABILITATE — 24 luni.**

## **AMBALARE**

Găleți din plastic de 7 kg, 14 kg, 25 kg.

## **PRECAUȚII**

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiți eticheta înainte de utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele de construcții, de siguranță și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de utilizare. Dacă aveți dubii, efectuați propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate edițiile precedente își pierd valabilitatea.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția se referă exclusiv la calitatea materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-construcțive sunt valabile numai în condiția utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris de către "SUPRATEN" S.A.

Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea "SUPRATEN" S.A.

Red:1 din 29.03.2019



УПАКОВКА	7 кг	14 кг	25 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ	72	44	33

# RELIEF

КРАСКА СТРУКТУРНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НОРМА РАСХОДА	1-2 КГ/М <sup>2</sup>
ПЛОТНОСТЬ	1,67 Г/СМ <sup>3</sup>
pH	8,5-9,5
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	4-6 ЧАСОВ
СОДЕРЖАНИЕ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ	75±2 %
ВЯЗКОСТЬ ПО БРУКФИЛЬДУ (РОТОР 6, СКОР. 20/МИН)	30000-35000 МПА·С
ЛОС ПРЕДЕЛ ЕС (КАТ. А/С)	40 Г/Л (2010)
ЛОС ТОВАРА	МАКС. 20 Г/Л

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

RELIEF — готовая к применению матовая структурная краска для внутренней и наружной отделки. Содержит акрилатную водоэмульсию, мраморную муку и аддитивы.

## ЦВЕТ

Белый. Колеруется концентрированной краской COLER, перемешивая с помощью малооборотной миксерной насадки или электронной колеровочной машиной по системе SupratenColor.

## СВОЙСТВА

- Прочная;
- Плотная укрывистость;
- Стойкость к атмосферным воздействиям и УФ лучам;
- Позволяет получить желаемую структуру;
- Моющаяся;
- Не расслаивается после высыхания;
- Не снижает паропроницаемость основания;
- Не расслаивается;
- Для внутренних и наружных работ.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендована для использования внутри и снаружи для нанесения на все типы минеральных поверхностей: бетон, камни, кирпичи, штукатурки гипсовые и цементные, гипсокартон и другие.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, прочным, чистым, без веществ снижающих адгезию (жировые пятна, пыль, битум и другие). Основание предварительно обрабатывается грунтовкой SUPRATON EXTRA или TUFFUHRINT, затем, обязательно грунтовкой GLETA SILICONATA.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением краску перемешать в течение 1-2 минут, с помощью малооборотной миксерной насадки, до получения однородной консистенции. При необходимости можно разбавить грунтовкой SUPRATON EXTRA. Краска наносится при помощи тёрки из нержавеющей стали или пульверизатора. Далее, краска раскатывается в одном направлении структурным или поролоновым валиком. В зависимости от рисунка и жёсткости валика формируется желаемая структура. После использования инструменты необходимо промыть водой.

## **ВНИМАНИЕ!**

Работы проводить в тени, при температуре от +5°C до +25°C. Более одного ведра колерованной краски, при работе на одной плоскости, предварительно перемешать между собой в одной ёмкости в целях избежания случаев образования видимых цветовых различий. Не наносить перед дождём. Качество продукта гарантировано в случае соблюдения данного технического описания.

## **НОРМА РАСХОДА**

В зависимости от состояния поверхности расход составляет — 1-2 кг/м<sup>2</sup>.

## **ВЫСЫХАНИЕ**

Время высыхания RELIEF зависит от впитывающей способности поверхности, температуры, влажности воздуха и составляет 4-6 часов.

## **ХРАНЕНИЕ**

Хранить в герметичной фирменной таре, при температуре от +5°C до +25°C, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

## **СРОК ГОДНОСТИ — 24 месяца.**

## **УПАКОВКА**

Пластиковые ведра 7 кг, 14 кг, 25 кг.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. P102: Держать в месте, недоступном для детей. P103: Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке. P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P333+P313: Если происходит раздражение кожи или появление сыпи: Обратиться к врачу. P501: Утилизировать содержимое/тару в специально отведененные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. В случае несоблюдения правил безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменной рекомендации от "SUPRATEN" S.A.

Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны "SUPRATEN" S.A.

Ред:1 от 29.03.2019