

# SILICON FASSADENFARBE

VOPSEA SILICONICĂ  
PENTRU FAȚADE



AMBALAJ 7 kg 14 kg  
CANTITATE PE PALET 72 44

## DATE TEHNICE

CONSUM NORMAT	0,15-0,20 KG/M <sup>2</sup>
DENSITATEA	1,53 G/CM <sup>3</sup>
PH	9,8
TIMPUL DE USCARE PÂNĂ LA GRADUL 3 LA TEMPERATURA (20±2)°C	39 MINUTE
TIMPUL DE USCARE DEFINITIVĂ	24 ORE
COV LIMITĂ UE (CAT. A/C)	40 G/L (2010)
COV PRODUS	MAX. 20 G/L

## COMPOZIȚIE

Rășină siliconică, dispersie pe bază de rășini sintetice, lianți organici, nano-umplutură din cuarț, aditivi modificatori, pigmenți, apă.

## CULOARE

Alb. Se poate nuanța cu vopsea concentrată COLER prin amestecare manuală cu malaxorul de turație mică sau cu ajutorul sistemului de nuanțare computerizat SupratenColor.

## AVANTAJE

- Rezistență ridicată la murdărire, se spală ușor, rezistentă în timp;
  - Rezistentă la razele UV;
  - Permeabilitate sporită la vapori;
  - Absorbție de apă redusă;
  - Creează suprafețe hidrofobe rezistente în timp;
  - Adeziune puternică pe suprafețele minerale;
  - Putere de acoperire mare;
  - Utilizare universală și aplicare ușoară.
- Gata de utilizare.

## DOMENIUL DE UTILIZARE

Se utilizează pentru acoperirea suprafețelor de beton, ciment, a tencuielilor de var, ciment și gips, a plăcilor de gips-carton și aglomerate etc. Pentru lucrări la interior și exterior.

## PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suprafața trebuie să fie netedă, uscată, suficient de stabilă, curățată de praf, urme de săruri, var, grăsimi etc. Suprafețele care se desprind trebuie îndepărtate. Denivelările și fisurile trebuie gletuite. Suprafețele proaspăt tencuite trebuie lăsate să se usuce bine. Suporturile prăfuite și puternic absorbante trebuie prelucrate cu SILICON GRUND. Pe suprafețele proaspăt cimentate, materialul poate fi aplicat numai după finisarea hidratării, dar nu mai devreme de 27 de zile.

## MOD DE APLICARE

Înainte de aplicare se amestecă 1-2 minute cu ajutorul unui malaxor de turație mică. Aplicarea se face cu pensula, ruloul sau prin pulverizare în 2 straturi succesive la un interval de 4 ore. Se permite diluarea cu SILICON GRUND, maxim 5%.

## **ATENȚIE!**

Lucrările se efectuează la umbră, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C. Materialul nuanțat, în câteva căldări, utilizat pe o singură suprafață, se amestecă în prealabil într-un singur recipient. Nu se aplică înainte de ploaie. Calitatea produsului este garantată în cazul respectării prezentei fișe tehnice.

## **CONSUM NORMAL**

La vopsirea suprafețelor netede — 0,15-0,20 kg/m<sup>2</sup>.

## **USCARE**

Uscarea definitivă la temperatura de +20°C — 24 ore.

## **DEPOZITARE**

Se păstrează în ambalaj ermetic original, la temperaturi cuprinse între +5°C +25°C, în spații uscate și ferite de razele solare.

## **TERMEN DE VALABILITATE**

24 luni.

## **AMBALARE**

Găleți din plastic de 7 kg, 14 kg.

## **PRECAUȚII**

H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103: Citiți eticheta înainte de utilizare. P280: Purtați mănuși de protecție/imbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. P333+P313: În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. P501: A se elimina conținutul/recipientul la un centru specializat de colectare. În caz de nerespectare a regulilor de siguranță descrise pe ambalaj, producătorul nu poartă nici o răspundere pentru daunele pricinuite.

Această fișă tehnică stabilește domeniul de aplicare a materialului și modul recomandat de desfășurare a lucrărilor, însă nu poate înlocui pregătirea profesională a executantului. Pe lângă recomandările făcute, lucrările trebuie efectuate în conformitate cu normele de construcții, de siguranță și igiena muncii. Producătorul garantează calitatea produsului, însă nu are nici o influență asupra condițiilor și modului de utilizare. Dacă aveți dubii, efectuați propriile probe de aplicare. Odată cu publicarea acestei fișe tehnice toate edițiile precedente își pierd valabilitatea.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o înștiințare prealabilă. Garanția se referă exclusiv la calitatea materialelor, componentelor de sistem și a sistemului în ansamblu. Proprietățile fizice, chimice și mecanice ale produselor, respectiv caracteristicile fizico-constructive sunt valabile numai în condiția utilizării conform fișei tehnice sau a produselor recomandate în scris de către "SUPRATEN" S.A.

Cumpărătorul va verifica pe propria răspundere dacă materialul este adecvat domeniului de utilizare, specifice de șantier. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări, fotocopii, precum și extrase din fișele tehnice necesită aprobare scrisă din partea "SUPRATEN" S.A.

Red:1 din 16.03.2018



# SILICON FASSADENFARBE



СИЛИКОНОВАЯ КРАСКА  
ДЛЯ ФАСАДА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

НОРМА РАСХОДА	0,15-0,20 КГ/М <sup>2</sup>
ПЛОТНОСТЬ	1,53 Г/СМ <sup>3</sup>
РН	9,8
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ДО 3 СТЕПЕНИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (20±2)°С	39 МИНУТ
ПОЛНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	24 ЧАСА
ЛОС ПРЕДЕЛ ЕС (КАТ. А/С)	40 Г/Л (2010)
ЛОС ТОВАРА	МАКС. 20 Г/Л

УПАКОВКА	7 кг	14 кг
КОЛ. НА ПОДДОНЕ	72	44

## СОСТАВ

Силиконовая смола, дисперсия на основе синтетических смол, органические связующие, кварцевые наполнители, добавки-модификаторы, пигменты, вода.

## ЦВЕТ

Белый. Колеруется концентрированной краской COLER, перемешивая с помощью малооборотной миксерной насадки или электронной колеровочной машины по системе SupratenColor.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая устойчивость к загрязнению, легко моется, длительное время сохраняет свежий вид;
- Устойчивая к ультрафиолету;
- Высокая паропроницаемость;
- Низкое водопоглощение;
- Образует прочные и долговечные гидрофобные покрытия;
- Высокая адгезия ко всем минеральным основаниям;
- Обладает высокой кроющей способностью;
- Универсальная в применении и легко наносится.

Готова к применению.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окрашивания бетона, цементных, известково-цементных и гипсовых штукатурок, гипсокартона, древесностружечных плит и др. Для внутренних и наружных работ.

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть ровным, сухим, достаточно прочным, очищенным от пыли, высолов, известкового налета, жиров и других загрязнений. Непрочные участки основания следует удалить. Неровности и трещины заделать шпатлевочным материалом. Выравнивающие растворы в нанесенных местах должны хорошо высохнуть и затвердеть.

Обычные и сильно впитывающие влагу основания обработать грунтовкой SILICON GRUND. На свежие, цементосодержащие штукатурки, материал можно наносить только после окончания гидратации, но не раньше, чем через 27 дней.

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Перед применением силиконовую краску перемешать в течении 1-2 минут, при помощи малооборотной миксерной насадки. Краска наносится кистью, валиком или распылением в 2 слоя, с межслойной сушкой не менее 4 часов. Допускается разбавлять силиконовой грунтовкой SILICON GRUND, но не более 5%.

## **ВНИМАНИЕ!**

Работы проводить в тени, при температуре от +5°C до +25°C. Более одного ведра колерованного материала, при работе на одной плоскости, предварительно перемешать между собой. Не наносить перед дождем. Качество продукта гарантировано в случае соблюдения данного технического описания.

## **НОРМА РАСХОДА**

При окраске по гладкой поверхности — 0,15–0,20 кг/м<sup>2</sup>.

## **ВЫСЫХАНИЕ**

Полное высыхание при температуре +20°C — 24 часа.

## **ХРАНЕНИЕ**

Хранить в герметичной фирменной таре, при температуре от +5°C до +25°C, в сухих и защищенных от солнечных лучей местах.

## **СРОК ГОДНОСТИ**

24 месяца.

## **УПАКОВКА**

Пластиковые ведра 7 кг, 14 кг.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. P102: Держать в месте, недоступном для детей. P103: Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке. P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом. P333+P313: Если происходит раздражение кожи или появление сыпи: Обратиться к врачу. P501: Утилизировать содержимое/тару в специально отведенные места для хранения отходов, в соответствии с действующим законодательством. В случае несоблюдения правил безопасности указанных на упаковке, производитель не несет ответственность за причиненный вред.

Данное техническое описание определяет условия применения материала и рекомендуемый метод выполнения работ, и не может заменить профессиональную подготовку исполнителя. Помимо технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами, требованиями безопасности и гигиены труда. Производитель гарантирует качество материала, но никак не может влиять на условия и методы его использования. Если имеются сомнения в применении конкретного материала, следует заранее испытать его. При публикации настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными. Производитель закрепляет за собой право вносить изменения в техническое описание без предварительного уведомления. Гарантия распространяется исключительно на качество материала, а также на компоненты и комплексы систем. Физические, химические и механические свойства товаров, соответственно физико-конструктивные характеристики действительны только при условии соблюдения технического описания или письменной рекомендации от "SUPRATEN" S.A.

Покупатель под собственную ответственность проверяет соответствия области применения материала, в зависимости от выбранного строительного объекта. Все права данного технического описания принадлежат производителю. Изменения, перепечатка, фотокопии, а также выдержки из технических описаний нуждаются в письменном утверждении со стороны "SUPRATEN" S.A.

Ред:1 от 16.03.2018