

КВАРЦ ГРУНТ

ГРУНТОВКА АДГЕЗІЙНА
АКРИЛОВА

ТУ У 24.3-30425524-005:2005




Не містить органічних розчинників, без запаху



Атмосферостійка



Швидко висихає
30 хвилин *



НА ОСНОВІ
МІКРО-МАРМУРУ

БІЛА

ТОНУЄТЬСЯ В СВІТЛІ КОЛЬОРИ
ВОДНИМИ ТА УНІВЕРСАЛЬНИМИ
ПІГМЕНТНИМИ ПАСТАМИ
РУЧНИМ АБО МАШИНИМ
СПОСОБОМ



ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ

Спеціальна адгезійна грунтовка для попередньої обробки мінеральних поверхонь з метою їх зміцнення і поліпшення адгезії перед нанесенням декоративних штукатурок і структурних фарб.

Утворює атмосферостійке шорстке покриття, яке покращує адгезію фінішних покриттів, полегшує їх нанесення і зменшує колірний контраст з поверхнею.

Підходить для зовнішніх і внутрішніх робіт.

Наноситься на міцні оштукатурені, зашпакльовані, підготовлені бетонні, цегляні та інші мінеральні поверхні.

Може тонуватися та застосовуватися самостійно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|---|
| Фасування | 4,2 кг, 13,8 кг |
| Зовнішній вигляд | Шорстка матова |
| Застосування | Для зовнішніх і внутрішніх робіт |
| Спосіб нанесення | Пензель або валик |
| Витрата на один шар | 180-250 г/м ² в залежності від типу поверхні та методу нанесення |
| Час висихання при температурі 20°C і вологості 60% | * На відлип - 30 хвилин, наступний шар можна наносити через 2 години |
| Плівкоутворююче | Акрилова дисперсія |
| Розчинник | Вода |
| Гарантійний термін зберігання | 18 місяців від дати виробництва |

СКЛАД

Водна дисперсія акрилового сополімеру, кварцовий пісок великої фракції, мікронізований мармур, спеціальні допоміжні добавки.

Вміст ЛОС відповідає вимогам Технічного регламенту, Наказ МЕРТУ No 1394 від 02.10.2018: таблиця «А», підкатегорія «З», тип «WB», норма з 01.01.2024 ≤ 40 г/л, фактичний вміст ≤ 40 г/л.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Оброблювана поверхня повинна бути міцною, сухою і чистою, без пилу, іржі, жирових, біологічних та інших забруднень. Нові поверхні на цементно-вапняній, цементно-піщаній основі, а також міцну безшовну цегляну кладку слід витримати не менше 1 місяця, бетонні основи - не менше 3-х місяців. Вбираючи поверхні зміцнити акриловою ґрунтовкою «Rolax Acryl Grunt». Безпосередньо перед застосуванням ґрунт слід ретельно перемішати до отримання однорідної маси, при необхідності розбавивши водою до робочої в'язкості. Роботи проводити при температурі (навколишнього середовища, ґрунтовки і поверхні, що фарбується) від +5°C до +30°C та відносній вологості повітря не вище 80%. Наносити рівномірним тонким шаром за допомогою пензля або валика. Інструмент промити водою відразу після використання. Не виливати у стоки, водойма чи ґрунт. Рідкі залишки передати в місця збору спеціальних відходів. Сухі залишки та порожню тару можна утилізувати як звичайне будівельне сміття.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати і транспортувати в герметичній заводській упаковці при температурі від +5°C до +30°C, не допускати попадання прямих сонячних променів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Роботи проводити в добре провітрюваному місці. Для захисту рук використовувати гумові рукавички, органів дихання - респіратор, очей - захисні окуляри.

**ЗБЕРІГАТИ
В НЕДОСТУПНОМУ
ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ!**

