



Super Finish

02/2017

Knauf Super Finish

Шпаклевка готовая финишная

Описание. Область применения

Knauf Super Finish – готовая финишная шпаклевка на основе специального наполнителя, винилового вяжущего и добавок для улучшения свойств материала.

Предназначена для создания идеально гладких и ровных поверхностей внутри помещений.

Knauf Super Finish применяется:

Для нанесения тонким финишным слоем на минеральные основания: прочные штукатурки (гипсовую, известковую, цементно-известковую), бетонные поверхности, гипсовые блоки, окрашенные поверхности или поверхности, оклеенные стекловолоконными обоями.

Для отделки гипсокартонных листов.

Для повторного шпаклевания стыков гипсокартонных листов, предварительно заполненных Knauf Uniflott или Knauf Fugenfüller.

Технические характеристики

- Макс. размеры частиц – 0,1 мм
- Цвет: кремовый
- Расход сухой смеси
- Расход зависит от неровности основания ~ 1,2 кг/м²
- Температура применения от +5°C до +25°C
- Высыхание слоя при t 20°C и влажности воздуха 60% ~24 часа
- Обработка шлифованием: наждачной бумагой № 180–240
- Толщина слоя: до 3-х мм
- Упаковка: 6, 14, 25кг.

Все представленные данные действительны для температуры + 20 ° C и относительной влажности 60%.

Преимущества

- Готовая к применению шпаклевочная масса;
- высокая пластичность;
- легкость и удобство использования;
- быстрое высыхание;
- низкая усадка;
- легко шлифуется;
- высокая степень белизны после высыхания;
- высокая адгезия к основанию;
- высокая устойчивость против образования трещин;
- возможность создать идеально гладкую поверхность, полностью готовую в дальнейшей отделке декоративными материалами;
- экономность;
- экологичность.

Подготовка поверхности

Кнауф-листы должны быть прочно закреплены на несущем основании (каркасе).

Минеральные основания, должны быть сухими, очищенными от грязи, пыли, масел, жиров и не иметь отслаиваний. Значительные неровности или повреждения необходимо заполнить шпаклевкой Knauf Fugenfüller или Knauf Uniflott. Сильно впитывающее или нестабильное основание следует грунтовать грунтовкой глубокого проникновения Knauf Tiefengrund или Knauf Basisgrund.

Нанесение

Готовую шпаклевочную массу Knauf Super Finish после перемешивания можно использовать непосредственно из ведра. Массу при необходимости можно разбавлять чистой холодной водой небольшими порциями из расчета не более 250 мл воды на 20 л материала и размешивать после каждого добавления воды, тщательно перемешивая.

Внимание!

Данный технический лист определяет пределы применения материала и рекомендуемый способ выполнения работ, что не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. Кроме указанных рекомендаций, отделочные работы следует выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами техники безопасности труда. Производитель гарантирует качество изделия, что не влияет на условия и способ его применения.

Рекомендации по применению

Пользоваться только чистыми инструментами и посудой. При шпаклевании температура в помещении и основания должна быть не менее +10 °С. Наносится шпаклевка как вручную шпателем, так и валиком или механизированным способом слоем до 2 мм. Последующий слой наносить только после высыхания предыдущего.

Сухую поверхность шлифовать наждачной бумагой № 180–240 не позже, чем через 3–4 дня после нанесения. После высыхания шпаклевки Knauf Super Finish поверхность становится твердой и прочной.

При тонкослойном шпаклевании (~0,1 мм) - время высыхания 3-4 часа, а при 2 мм слое - 24 часа. Время высыхания зависит от впитывающей способности поверхности, температуры и влажности воздуха в помещении.

Рекомендации

Кнауф Super Finish нельзя смешивать с другими материалами. К шпаклеванию можно приступать лишь при наличии в помещении температурно-влажностных условий.

Сразу после завершения работы инструменты необходимо вымыть водой.

При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться за помощью к врачу.

Хранение и упаковка

Смесь Knauf Super Finish фасуется в ведра по 6кг (~ 3,6 л), 15 кг (~ 9,0 л), 25 кг (~ 15,2 л).

Беречь от мороза, высоких температур и прямых солнечных лучей! Срок годности 12 месяцев.

Расход материалов

На 1 м² поверхности при толщине слоя шпаклевки 1 мм

Материал	Ед. измерения	Кол-во
Кнауф Super Finish:	- Для повторного шпаклевания стыков 2 или 3 слоями (на 1 м длины)	0,125
	- Для сплошного шпаклевания поверхности	1,2
Кнауф Tiefengrund	кг	0,1
Кнауф Basisgrund	кг	0,1

Меры безопасности

В случае попадания материала в глаза, необходимо обильно промыть глаза водой и обратиться за медицинской помощью. **Материал следует хранить в недоступном для детей месте.**

«KNAUF GIPS» SRL
Молдова, 3100 г. Бельцы
ул. Штефан чел Маре 178

► Tel.: (+373) 231 22439
► Fax: (+373) 231 21108

► www.knauf.md
@ marketing@knauf.md

Super Finish 02. 2017

Кнауф Gips SRL

Техническая поддержка и информация

Учебный Центр KNAUF ► (+373) 231 23146

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения. На данный момент действительно фактическое издание. Наша гарантия касается только безукоризненного качества наших материалов. Данные по замешиванию и расходу принадлежат к категории экспериментальных, которые в случае изменения условий могут отличаться. Все права сохраняются. Изменение, переиздание, а также фотомеханическое или электронное воспроизведение, в том числе и в сокращенном виде, требуют разрешения от фирмы Knauf Gips SRL, Г. Бельцы ул. Штефан чел Маре 178

Конструктивные, стратегические и строительно-физические свойства систем Knauf могут достигаться лишь при использовании исключительно материалов фирмы Knauf при рекомендованной фирмой Knauf продукции.